

## TEOLLISESTI PINTAMAALATUT ULKOVERHOUSLAUDAT

### MAALAUSOLOSUHTEET

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalattavan puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. On vältettävä maalausta suorassa auringonpaisteessa.

### ALUSTAN KÄSITTELY

Pinnasta poistetaan irtonainen aines, pöly ja lika. Homehtuneet kohdat pestään RENSA-homepesuliukoksella, huuhdellaan huolellisesti vedellä ja annetaan kuivua ennen maalausta. Sinkitsemättömät naulat ja muut syöpyvät metalliosat maalataan FERREX-ruosteenestomaalilla.

### MAALAUSKÄSITTELY

NORDICA EKO 3330:llä pintamaalattu puupinta voidaan maalata dispersiomaaleilla. Maalaus tehdään yhteen kertaan.

Pintamaaleiksi suosittelemme: NORDICA EKO, PANU tai CELLO WINTEX ja AINOLA PRO talomaaleja. tai WOODEX peittäviä puunsuojia.

Lautojen poikkisahatut päät maalataan erittäin huolellisesti.