

## HUOLTO-OHJE

Puu-ulkoverhouksen kunto tulee tarkistaa vuosittain. Jos huomaat vaurioita, selvitä niiden syy. Julkisivun rakenteelliset puutteet on syytä korjata mahdollisimman nopeasti. Jos maalipinta on ehjä, mutta likainen tai homehtunut, puhdista se esimerkiksi Rensa homepesuliuksella. Korjaa mahdolliset maalipinnan vauriot samalla maalilla, jolla teit alkuperäisen pintamaalauksen.

Normaali kunnostusmaalaus ohjeiden mukaan asennetulle ja pintamaalatulle Us Wood Certified Laatu-ulkoverhoustuotteille tarvitaan 5 – 15 vuoden välein.

Maalausolosuhteet: Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli + 5 C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Vältä maalausta suorassa auringonpaisteessa.

Huolto-maalausohje:

- 1 Harjaa ulkoverhouksen pinnat puhtaaksi pölystä ja liasta.
- 2 Poista mahdollinen pihka teräslastalla.
- 3 Pese likaiset ja homehtuneet pinnat Homepesuliuksella.
- 4 Poista irtoava maali kaavinraudalla ja harjaa hiontapöly pois.
- 5 Poista huonokuntoinen puuaines.
- 6 Hio hyväkuntoinen maalipinta himmeäksi, harjaa hiontapöly pois.
- 7 Pohjusta puupuhtaat pinnat WOODEX-kyllästeellä.
- 8 Suojaa ruostuvat metalliosat Ferrex-ruosteenestopohjamaalilla.
- 9 Pohjakäsittely WOODEX-kyllästeellä käsitellyt kohdat alkuperäisellä pintamaalilla.
- 10 Pintamaalaa julkisivu 1-2 kertaa alkuperäisellä pintamaalilla.